

KRON PR

грунт- эмаль для металлоконструкций

| | |
|------------|---|
| Назначение | KRON PR предназначена для создания покрытий, не требующих предварительного грунтования поверхности и обеспечивающего долговременную защиту от коррозии стальных, оцинкованных и нержавеющей конструкций. Обладает высокими малярными свойствами, возможна колеровка во все цвета по цветовой таблице RAL. |
| Объём | 20 кг |
| Группа | Группа горючести - Г1 Группа воспламеняемости - В1 Группа дымообразующей способности - Д1 Группа токсичности продуктов горения - Т1 Группа скорости распространения пламени по поверхности - РП1 |

| | |
|---|--|
| Условия нанесения грунт-эмали | <ul style="list-style-type: none">- Температура воздуха должна быть не ниже - 20 °С- Влажность не более 85%- Обрабатываемые конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков, либо от других источников влаги. |
| ! Не допускается нанесение краски по поверхностям со следами влаги, снега, инея или наледи | |
| Подготовка грунт-эмали | <ul style="list-style-type: none">- Перед применением краску обязательно тщательно перемешать до полной однородности- При необходимости краску можно разбавить растворителем. Рекомендуем ортоксилол, Р-646 (количество добавляемого растворителя не более 5-7% от массы краски) |
| ! Не допускается осадок на дне тары | |
| Подготовка металлоконструкций | <ul style="list-style-type: none">- Стальные конструкции перед нанесением краски должны быть очищены от старого лакокрасочного покрытия (огнезащитного, антикоррозийного, консервационного) при наличии такового.- Образующаяся пыль, грязь, масляные или жировые пятна удаляются моющими растворами или растворителями до степени 1 по ГОСТ 9.402. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - После обработки поверхность конструкций обязательно высушивается. - Допускается производить обеспыливание поверхности (при отсутствии масляных и жировых загрязнений) струей сжатого воздуха. |
| Нанесение грунт-эмали | <ul style="list-style-type: none"> - Наносится механизировано с помощью агрегатов безвоздушного распыления, допускается при помощи пневматического распыления и вручную при помощи кистей или валиком. - Наносится в 1-2 слоя - Последующие слои наносятся только на высушенный слой. - Межслойная сушка покрытия составляет не менее 4 часов при температуре 20±2 °С и влажности не более 75%. При снижении температуры и увеличении влажности время сушки может увеличиваться. - Толщина одного слоя 35-45 мкм при нанесении кистью |
| <p>! Грунт-эмаль KRON PR обладает высоким сухим остатком, при нанесении грунт-эмали при помощи аппаратов безвоздушного распыления за 1 раз можно нанести до 120 микрон сухого слоя.</p> | |
| Условия хранения | <ul style="list-style-type: none"> - В упаковке производителя - В сухом помещении от -30 до +50°С влажности не более 85% - Срок хранения -12 |

Чтобы получить техническую поддержку специалистов KRON construction, звоните по тел:

+7 (495) 799-97-05

info@kroncons.ru