

# KRON PR

## грунт- эмаль для металлоконструкций

Назначение	KRON PR предназначена для создания покрытий, не требующих предварительного грунтования поверхности и обеспечивающего долговременную защиту от коррозии стальных, оцинкованных и нержавеющей конструкций. Обладает высокими малярными свойствами, возможна колеровка во все цвета по цветовой таблице RAL.
Объём	20 кг
Группа	Группа горючести - Г1 Группа воспламеняемости -В1 Группа дымообразующей способности - Д1 Группа токсичности продуктов горения - Т1 Группа скорости распространения пламени по поверхности - РП1

<b>Условия нанесения грунт-эмали</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Температура воздуха должна быть не ниже - 20 °С</li><li>- Влажность не более 85%</li><li>- Обработываемые конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков, либо от других источников влаги.</li></ul>
<b>!</b> Не допускается нанесение краски по поверхностям со следами влаги, снега, инея или наледи	
<b>Подготовка грунт-эмали</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Перед применением краску обязательно тщательно перемешать до полной однородности</li><li>- При необходимости краску можно разбавить растворителем. Рекомендуем ортоксилол, Р-646 (количество добавляемого растворителя не более 5-7% от массы краски)</li></ul>
<b>!</b> Не допускается осадок на дне тары	
<b>Подготовка металлоконструкций</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Стальные конструкции перед нанесением краски должны быть очищены от старого лакокрасочного покрытия (огнезащитного, антикоррозийного, консервационного) при наличии такового.</li><li>- Образующаяся пыль, грязь, масляные или жировые пятна удаляются моющими растворами или растворителями до степени 1 по ГОСТ 9.402.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- После обработки поверхность конструкций обязательно высушивается.</li> <li>- Допускается производить обеспыливание поверхности (при отсутствии масляных и жировых загрязнений) струей сжатого воздуха.</li> </ul>
<b>Нанесение грунт-эмали</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наносится механизировано с помощью агрегатов безвоздушного распыления, допускается при помощи пневматического распыления и вручную при помощи кистей или валиком.</li> <li>- Наносится в 1-2 слоя</li> <li>- Последующие слои наносятся только на высушенный слой.</li> <li>- Межслойная сушка покрытия составляет не менее 4 часов при температуре 20±2 °С и влажности не более 75%. При снижении температуры и увеличении влажности время сушки может увеличиваться.</li> <li>- Толщина одного слоя 35-45 мкм при нанесении кистью</li> </ul>
<p><b>!</b> Грунт-эмаль KRON PR обладает высоким сухим остатком, при нанесении грунт-эмали при помощи аппаратов безвоздушного распыления за 1 раз можно нанести до 120 микрон сухого слоя.</p>	
<b>Условия хранения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- В упаковке производителя</li> <li>- В сухом помещении от -30 до +50°С влажности не более 85%</li> <li>- Срок хранения -12</li> </ul>

Чтобы получить техническую поддержку специалистов KRON construction, звоните по тел:

**+7 (495) 799-97-05**

info@kroncons.ru